

产品说明书(TDS)

聚氨酯丙烯酸酯 BW L8911A

产品介绍

BW L8911A 是一支低能量固化体系的脂肪族聚氨酯丙烯酸酯；具有坚韧性佳、反应速度快、抗划伤优异等特性；主要应用于无硫醇体系 UV 甲油胶的一步胶，提供表干性、颜料润湿性和抗划伤。

产品特性

官能度 Functional (理论值)	4	硬 度 Hardness	-
有效成份 Active Ingredient (%)	100%	比 重 Proportion (25℃)	1.05
外 观 Appearance (25℃)	浑浊液体	收缩率 Shrinkage (%)	-
粘 度 Viscosity (cps at 40℃)	20000-40000	折射率 Refractive Index(nd at 25℃)	1.48
色 泽 Color (APHA)	-	断裂伸长率 Elongation At Break (%)	-
酸 值 Acid Value (mg KOH/g)	≤1	拉伸强度 Tensile Strength (MPa)	-

- 抗划伤优异；
- 坚韧性佳；
- 光泽度佳；
- 固化速度快；

应用领域

- 应用于 LED UV 甲油胶之一步胶；

包装规格

- 净重 20KG/胶桶
- 净重 200KG/铁桶

储存条件

- 请于适当密封容器中储存，防潮，避免阳光和热源；
- 在正常室温存储条件下，本品储存稳定性至少 6 个月；
- 低温或长期储存，本品可能会形成假塑层；
- 这种流变性变化通过搅拌或轻微加热（最高 45℃）可以复原。

特别提示：以上数据和建议是以实验数据为基础，但因用户的不同用途，我们无法针对所述信息的完整性和准确性提供任何保证，我们建议客户在选用我们的产品和采纳我们的建议前确定它们的适用性。

