

产品说明书(TDS)

聚氨酯丙烯酸酯 BW L855

产品介绍

BW L855 是一支脂肪族改性聚氨酯丙烯酸酯：具有固化速度快，弹性与伸长性优异，流平性与油墨润湿性优异，并对不同基材表现出良好的附着力等特点；主要应用于 UV 甲油的橡皮底胶层、胶粘剂，印刷光油等领域。

产品特性

官能度 Functional (理论值)	2	硬 度 Hardness	-
有效成份 Active Ingredient (%)	100%	比 重 Proportion (25℃)	1.05
外 观 Appearance (25℃)	透明澄清液体	收缩率 Shrinkage (%)	-
粘 度 Viscosity (cps at 40℃)	10000-20000	折射率 Refractive Index (n_d at 25℃)	1.47
色 泽 Color (APHA)	≤60	断裂伸长率 Elongation At Break (%)	-
酸 值 Acid Value (mg KOH/g)	≤2	拉伸强度 Tensile Strength (MPa)	-

- 弹性佳；
- 伸长性优异；
- 对不同基材附着力佳；
- 固化速度快；

应用领域

- 应用于 LED UV 甲油之橡皮底胶层、UV 胶粘剂、UV 印刷光油；

包装规格

- 净重 20KG/胶桶
- 净重 200KG/铁桶

储存条件

- 请于适当密封容器中储存，防潮，避免阳光和热源；
- 在正常室温存储条件下，本品储存稳定性至少 6 个月；
- 低温或长期储存，本品可能会形成假塑层；
- 这种流变性变化通过搅拌或轻微加热（最高 45℃）可以复原。

特别提示：以上数据和建议是以实验数据为基础，但因用户的不同用途，我们无法针对所述信息的完整性和准确性提供任何保证，我们建议客户在选用我们的产品和采纳我们的建议前确定它们的适用性。

