

产品说明书(TDS)

双固化丙烯酸树脂 BW 8203

产品介绍

BW 8203 是一支湿气与 UV 多重固化树脂, 具有烷氧基、异氰酸基以及 UV 等多重固化效果, 同时具有优异的附着力、电性能、丰满度高以及储存稳定性佳等性能, 主要用于 PCB 电路板三防胶等领域。

产品特性

官能度 Functional (理论值)	2	NCO 含量 (%)	<2%
有效成份 Active Ingredient (%)	100%	比 重 Proportion (25℃)	-
外 观 Appearance (25℃)	透明澄清液体	收缩率 Shrinkage (%)	-
粘 度 Viscosity (cps at 60℃)	16,000-25,000	折射率 Refractive Index (n _d at 25℃)	-
色 泽 Color (APHA)	≤80	断裂伸长率 Elongation At Break (%)	-
酸 值 Acid Value (mg KOH/g)	≤1	拉伸强度 Tensile Strength (MPa)	-

- 附着力佳
- 电性能优异
- 丰满度高
- 储存稳定性佳
- UV 固化后, 约 24-48 小时后, NCO 可湿气固化完成, 附着力明显提升。

应用领域

- 广泛应用于 UV 三防胶等领域。

包装规格

- 净重 20KG/铁桶
- 净重 200KG/铁桶

储存条件

- 存于 0-35℃ 避光的适当密封容器中储存, 防潮, 防高温; ;
- 在此条件下, 本品储存稳定性至少 6 个月;
- 低温或长期储存, 本品可能会形成假塑层;
- 这种流变性变化通过搅拌或轻微加热 (最高 35℃) 可以复原。

特别提示: 以上数据和建议是以实验数据为基础, 但因用户的不同用途, 我们无法针对所述信息的完整性和准确性提供任何保证, 我们建议客户在选用我们的产品和采纳我们的建议前确定它们的适用性。



抖音号



视频号



公众号