

产品说明书(TDS)

双重固化丙烯酸酯 BW 8216

产品介绍

BW 8216 是一支带羟基的脂肪族聚氨酯丙烯酸酯；可 UV 固化和热固化，具有附着力佳、流平与丰满度佳、耐水煮与耐候性优异等特性；主要应用于汽车内饰件以及不规则工件表面的 UV 涂层，并为漆膜提供流平性、坚韧性以及优异的耐候性。

产品特性

官能度 Functional (理论值)	3	硬 度 Hardness	-
有效成份 Active Ingredient (%)	100%	比 重 Proportion (25℃)	1.13
外 观 Appearance (25℃)	透明澄清液体	收缩率 Shrinkage (%)	-
粘 度 Viscosity (cps at 25℃)	9000-17000	折射率 Refractive Index (nd at 25℃)	1.48
色 泽 Color (APHA)	≤60	断裂伸长率 Elongation At Break (%)	-
酸 值 Acid Value (mg KOH/g)	2.0-5.0	拉伸强度 Tensile Strength (MPa)	-

- 附着力佳；
- 耐水煮优异；
- 流平性优异；

应用领域

- 应用于手机、汽车内饰件以及不规则工件表面的 UV 涂层；
- 应用于 PC 基材，对 PC 基材附着力好；

包装规格

- 净重 20KG/胶桶
- 净重 200KG/铁桶

储存条件

- 请于适当密封容器中储存，防潮，避免阳光和热源；
- 在正常室温存储条件下，本品储存稳定性至少 6 个月；
- 低温或长期储存，本品可能会形成假塑层；
- 这种流变性变化通过搅拌或轻微加热（最高 45℃）可以复原。

特别提示：以上数据和建议是以实验数据为基础，但因用户的不同用途，我们无法针对所述信息的完整性和准确性提供任何保证，我们建议客户在选用我们的产品和采纳我们的建议前确定它们的适用性。

