



产品说明书(TDS)

TP0

产品介绍

TP0 是一种高效的自由基 I 型, 在长波长范围内都有吸收的高效光引发剂。由于具有很宽的吸收范围, 其有吸收峰值为 350~400nm, 一直吸收至 420nm 左右, 它的吸收峰较常规引发剂偏长, 光固化速度快, 还具有光漂白的作用, 适用于厚膜深层固化和涂层不黄变的体系。多用于白色体系, 主要用于丝印油墨、平版印刷油墨、柔印油墨、木材涂层。

产品特性

外观 Appearance	黄色晶体
纯度 Purity (%)	100%
熔点 Melting Point(° C)	91-95
干燥失重 Loss On Drying (%)	≤0.2
灰份 ASH (%)	≤0.1
酸值 Acid Value (mg KOH/g)	≤0.5

- 固化速度快;
- 有光漂白的作用;
- 不黄变;

应用领域

- 应用于丝印油墨、平版印刷油墨、柔印油墨、木材涂层;

包装规格

- 净重 20KG/纸箱
- 30 箱/托盘

储存条件

- 应储存在干燥, 通风良好的室内场所, 避免阳光直射和雨淋;
- 在正常室温存储条件下, 本品储存稳定性至少 6 个月;

特别提示: 以上数据和建议是以实验数据为基础, 但因用户的不同用途, 我们无法针对所述信息的完整性和准确性提供任何保证, 我们建议客户在选用我们的产品和采纳我们的建议前确定它们的适用性。

